



Rosa Plast due S.r.l.
Production Dept.

Data Sheet N° 54

Date 05/05/2009

CUSTOMER

ARTICLE NR.

0C5500/8500GT

ARTICLE DESCRIPTION

CODICE CLIENTE

LID 5500/8500G PS TRANSPARENT

WEIGHT

GR. 66 +/- 5%

MATERIAL

TYPE

POLYSTYRENE TRANSPARENT

SPECIFIC WEIGHT

1,05

MONOMATERIAL

☒ NO ☐ YES

COEXTRUSION

☐ NO ☐ YES

COUPLED
MATERIAL

☐ NO ☐ YES

ADDITIVE - MASTERBATCH

☐ YES

☒ NO

MECHANICAL SPECIFICATIONS

UTS Ultimate tensile

strength
(50 mm/min)

24

Mpa

ELASTIC MODULE

1850

Mpa

(1 mm/min)

PERMEABILITY SPECIFICATIONS

O2 OXIGEN

(25 °C ; 75% HR)

N2 AZOTE

(25 °C ; 75% HR)

CO2 CARBON DIOXIDE

(25 °C ; 75% HR)

H2O WASSER

(25 °C ; 75% HR)

PACKING

CARTON BOX

420X 630 X 710 mm

PIECES PER BOX

100

PIECES PER PALLET

1.200

PALLET

DIMENSION

800 X 1200 MM

SIGNED

DATE

05/05/2009

NAME

ING. MERLI



Camí de les Eres, 407 46470 Catarroja
Valencia

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Fecha de Emisión:

27/04/2015

R.S.I.-39.004827/V

Ámbito



Calidad



Seguridad Alimentaria

Plásticos Zeher 2010 S.L.U. Con domicilio social en, Camí del Polio, 61 46469 Beniparrell (Valencia)

Con Nº de RGSEAA 39.004827/V

Declara que los productos suministrados por Plásticos Zeher, han sido fabricados siguiendo las especificaciones internas de proceso, habiendo superado exitosamente los controles internos de calidad.

Nuestros productos están fabricados en POLIESTIRENO con material apto para uso alimentario, cumpliendo la legislación vigente,

-Directiva 2002/723/CE relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, modificada por la Directiva 2008/39/CE, de 6 de Marzo de 2008.

-Reglamento (CE) N 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

-Reglamento (UE)10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

-Reglamento (CE) 2023/2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y sus posteriores modificaciones (CE) N 282/2008.

-Real decreto 866/2008, de 23 de Mayo de 2008 por el que se aprueba la Lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y que regulan determinadas condiciones de ensayo

Simulante

Valor medio

A	40°C/10 días	0'62 mgrs/dm2
B	40°C/10 días	0'88 mgrs/dm2
C	40°C/10 días	0'64 mgrs/dm2
D1	40°C/10 días	1.81 mgrs/dm2
D2	40°C/10 días	1'06 mgrs/dm2

Resultados expresados como mgrs de migrante por dm2 de simulante

Según reglamento UE nº10/2011 de la comisión 14/01/11

Los simulantes A,B,C, se asignan a alimentos con carácter hidrofílico, el simulante B se usará para alimentos que tengan un pH inferior a 4,5 (Ácido acético).El simulante C debe usarse para alimentos alcohólicos con contenido de alcohol de hasta un 20%,y para alimentos que contengan una cantidad importante de ingredientes orgánicos que lo hagan ser más lipofílico.

Simulante D1 se usará para alimentos con un grado de alcohol superior al 20%.

Simulante D2 se usará para alimentos que contengan grasas libres en la superficie.

Ensayo OM2 tiempo de contacto 10 días a 40°C condiciones de contacto previstas: Almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior, incluido el calentamiento hasta 70°C durante un máximo de 2 horas, o el calentamiento hasta 100°C durante un máximo de 15 minutos.

RESTRICCIONES: Alimentos ácidos pH inferior al 4,5- tratamiento térmico como cocinar o su uso en microondas.

Estas restricciones son en base a las pruebas de migración realizadas por el suministrador de la lámina utilizada para la fabricación de los envases.

Departamento de Calidad

Observaciones:

La información proporcionada en esta Declaración está basada en la información más actualizada y de acuerdo con las leyes en vigor a la fecha de preparación de este documento. Esta declaración no tiene el poder de asegurar determinadas propiedades o aptitudes del producto para su uso concreto. El consumidor final es el responsable final de verificar que los productos utilizados, cumplen los requisitos específicos necesarios para la aplicación final prevista.

Plásticos Zeher 2010, S.L.U.
C.I.F. B98290521